



Verlijmen van pijpfittingen met Ergo 4207 lijm

Tot op heden werden draadfittingen vaak verlijmd in combinatie met teflon tape om een goede afdichting te garanderen. Echter, de fabrikant adviseert een alternatieve methode die uitstekende resultaten oplevert.

Deze methode omvat het gebruik van Ergo 4207 lijm in combinatie met een activator. Na uitvoerig testen kunnen we bevestigen dat deze combinatie garant staat voor een optimale hechting, zelfs bij fittingen tot 5 inch.

Ergo 4207 zonder activator:

- Deze lijm hardt alleen uit op stalen oppervlakken, hoewel dit proces lang kan duren.
- Bij aanwezigheid van vuil of roest kan het uitharden weken duren.
- Op andere oppervlakken, zoals zink, messing en plastic, droogt de lijm niet goed.

Ergo 4207 met activator:

- Kan worden gebruikt op elk materiaal, inclusief plastic, messing en zink enz.
- Snelle hechting en droogtijd.
- Het is niet nodig om de fittingen muurvast te draaien, omdat de activator de lijmkracht verbetert.
- Vermindert de montagetijd.
- Geen teflon tape meer nodig.

Montagevolgorde:

1. Zorg ervoor dat het schroefdraad schoon en vetvrij is.
2. Spray de activator (4900) op beide zijden en wacht kort.
3. Smeer de lijm op beide zijden en zorg ervoor dat deze goed in het draad wordt aangebracht.
4. U heeft ongeveer 5 minuten om de fittingen te bewegen voordat de lijm begint uit te harden.
5. Na ongeveer 10 minuten is de lijm al voldoende opgedroogd om stevig vast te zitten.
6. Na 1 uur zit de verbinding muurvast.
7. Bij het verwijderen van de fittingen, verwarm deze eerst omdat de lijm verbrandt bij 200 graden Celsius.

- Ergo lijm is verkrijgbaar bij Irridelta in verpakkingen van 50 ml en 250 ml.